

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia 3 Vegg	Mars 2019
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m ²	Vekt pr pall kg
Std. kval: 12x1220x2390mm	21173778	52	2,87	1248
Std. kval: 12x1220x2440mm	21173786	52	2,93	1277
Std. Kval: 12x1220x2740mm	44119513	52	3,29	1430
Std. kval: 12x0620x2390mm	21686555	52	1,43	617
Ekstra kval: 12x1220x2390mm	43982294	52	2,87	1300
Ekstra kval: 12x0620x2440mm	43982305	52	1,46	675
Elite kval: 12x0620x2390mm	43986615	52	1,43	703

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	12mm tykk ubehandlet sponplate med kilfals på 2 sider
Bruksområde	Std kval.: Veggplater til bruk under innvendige tørre forhold. Ekstra/Elite-kval.: Vegger i rom der fuktbestandige materialer kreves. Tilskjæres med sagende verktøy. Branndokumentasjon: Bærende vegger B30. Ikke bærende vegger B60
Bestanddeler	Ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann, Ekstra/Elite-kval. (fuktbestandig) MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9
Renhold/vedlikehold	Platen vil som oftest bli dekket/bygget inn av annet materiale.

Mekaniske egenskaper: Platene er produsert iht. NS-EN 312

	Standard (P2)	Ekstra (P5)	Elite (P7)
Bøyefasthet:	13,0 MPa	15,0 MPa	22,0 MPa
Tverrestrekkfasthet:	0,40 MPa	0,45 MPa	0,75 MPa
E-modul:	1800 MPa	2050 MPa	3350 MPa

Produktegenskaper	
Densitet	Std.kval. ca. 670 kg/m ³ , Ekstra ca. 690 kg/m ³ , Elite ca. 700 kg/m ³
Varmeledningevne	λp = 0,12 W/Mk
Brannklasse	D-s2, d0.
Fukt	Bruksområde Standard kval.: Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). Ekstra/Elite kval.: Klimaklasse 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har dokumenterte lydtekniske egenskaper tilsvarende gipsplater.
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lagring på byggeplass	Lagres tørt primært innendørs. Kfr. monteringsveiledning.
Henvisninger	Monteringsveiledning.