

## FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

<b>Produkt:</b> Forestia 6-bord malt faspanel	Mars 2019
Leverandør	<b>FORESTIA AS</b>
Adresse	<b>N-2435 Braskereidfoss</b>
Telefon	<b>+47 38 13 71 00</b>
Mail	<b>forestia.kundesenter@byggma.no</b>
Kontaktperson	<b>Vegard Grønnerud</b>

6-bord malt Faspanel	Farge	Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m <sup>2</sup>	Vekt pr pall kg
N/F V-fuge 2 sider	Eggehvit	12x0620x2390	44225924	52	1,48	658
N/F V-fuge 2 sider	Eggehvit	12x0620x2740	44226000	52	1,70	753

**Kvalitetssikring :** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

<b>Produktbeskrivelse</b>	12mm tykk malt sponplate med N/F V-fuge 2 sider.
Bruksområde	Vegger i tørre rom, innendørs, klimaklasse 1.
Bestanddel	Ca. 83 % trevirke, ca. 10 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann.
Renhold/vedlikehold	Mildt såpevann
NCS koder	Eggehvit = NCS S0502 Y.
Overmaling	Platene kan overmales. Akrylmaling anbefales.

<b>Produktegenskaper</b>	
Produktklasse	P4
Densitet	Ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s2, d0. Det er mulig å bygge veggkonstruksjoner i tre med dokumentert brannmotstand B30 og B60 hvor denne plate inngår.
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Miljø	Er laget av jomfruelig trevirke fri for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/PEFC / FSC® (FSC-C124500).
Lagring på byggeplass	Lagres tørt primært innendørs i uåpnet emballasje. For utendørs lagring kfr. monteringsveiledning.
Henvisninger	Monteringsveiledning.