

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia 6-bord malt faspanel	September 2020
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

6-bord malt Faspanel	Farge	Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m2</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
N/F V-fuge 2 sider	Eggehvit	12x0620x2390	44225924	52	1,48	638
N/F V-fuge 2 sider	Eggehvit	12x0620x2740	44226000	52	1,70	731

Kvalitetssikring : Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	12mm tykk malt sponplate med N/F V-fuge 2 sider.
Bruksområde	Vegger i tørre rom, innendørs, klimaklasse 1.
Bestanddel	Ca. 83 % trevirke, ca. 10 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann.
Renhold/vedlikehold	Mildt såpevann
NCS koder	Eggehvit = NCS S0502 Y.
Overmaling	Platene kan overmales. Akrylmaling anbefales.

Produktegenskaper	
Produktklasse	P4
Densitet	Ca. 700 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s2, d0. Det er mulig å bygge veggkonstruksjoner i tre med dokumentert brannmotstand B30 og B60 hvor denne plate inngår.
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Miljø	Er laget av jomfruelig trevirke fri for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/PEFC / FSC® (FSC-C124500).
Lagring på byggeplass	Lagres tørt primært innendørs i uåpnet emballasje. For utendørs lagring kfr. monteringsveiledning.
Henvisninger	Monteringsveiledning.