

## FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt: Forestia Ferdigvegg</b> | Januar 2017                           |
| Leverandør                          | <b>FORESTIA AS</b>                    |
| Adresse                             | <b>N-2435 Braskereidfoss</b>          |
| Telefon                             | <b>+47 38 13 71 00</b>                |
| Mail                                | <b>forestia.kundesenter@byggma.no</b> |
| Kontaktperson                       | <b>Vegard Grønnerud</b>               |

| Dimensjon    | NOBBnr.      | Plater pr pall<br><i>stk</i> | Nettoareal<br>pr plate<br><i>m<sup>2</sup></i> | Vekt pr pall<br><i>kg</i> |
|--------------|--------------|------------------------------|--|---------------------------|
| 12x0620x2390 | Se prisliste | 50                           | 1,43   | 630                       |
|              |              |                              |  |                           |

**Kvalitetssikring:** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produktbeskrivelse</b> | Ferdigbehandlet veggplate, foliebelagt.  |
| Bruksområde               | Kan benyttes som vegg i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer.   |
| Folietype                 | PP-basert. Noen også PVC-basert  |
| Dekorkode / farge         | Fås ved henvendelse.   |
| Renhold/vedlikehold       | Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. Tørr rengjøres best med microfiber-klut. Ved damprens av taket må temperaturen som tilføres takflaten ikke være for høy. Dette oppnås ved liten dampmengde, dobbelt klut og jevne bevegelser av munnstykket.<br>Cellulosebasert folie har meget høy motstandsdyktighet mot gulning (fra sollyset). |
| Overmaling                | Platene kan overmales. Rengjør overflaten med svakt salmiakk-vann. Det er da normalt ikke nødvendig å heftgrunne. Akrylmaling anbefales. Ett strøk er som oftest nok.  |

### **Bestanddel:**

Sponplate: ca. 83 % trevirke, ca. 10 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann  
Folie: ALKORCELL og ALKORFOL HO. Produktdatablad leveres på oppfordring  
Folieringslim: Bostik 4061 ingen kjent helserisiko. Produktdatablad leveres på oppfordring.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Produktets egenskaper</b> |   |
| Densitet                     | Ca. 680 kg/m <sup>3</sup>   |
| Varmeledningsevne            | $\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$   |
| Brannklasse                  | D-s2, d0.   |
| Fukt                         | Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).   |
| Formaldehydinnhold           | Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.   |
| Holdbarhet                   | Hele husets levetid.  |
| Lyd                          | Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper (gips, trefiber) og formater.              |
| Miljø                        | Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). |
| Lagring på byggeplass        | Lagres tørt, innendørs.   |
| Håndtering                   | Skånsomt, slik at folie og profil ikke skades.  |
| Tilbehør                     | Listverk  |
| Henvisninger                 | Monteringsveiledning, brosjyre.   |