

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia Thermogulv	April 2020
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

	Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
Standard kval.	22x620x1820	23613912	31	1,08	507
Ekstra kval.	25x620x2420	23614134	28	1,44	640

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	22mm, alternativt 25 mm tykk ubehandlet sponplate med not/fjær på 4 sider
Bruksområde	Gulvplater til bruk under tørre forhold (std.kvalitet/klimaklasse 1) eller som plattform-gulv hvor platene må påregnes å bli utsatt for vær og vind over en tidsbegrenset periode (ekstra kval./klimaklasse 2). Som bærende undergulv på bjelkelag/tilfarere og som undergulv på annet bærende undergulv. Forestia Thermogulv er en gulvplate med freste spor beregnet for legging av vannbåren gulvvarme.
Bestanddeler	Ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr 9011-05-6, ca. 7 % vann. Ekstra (fuktbestandig) kval. MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9.
Renhold/vedlikehold	Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av annet materiale/gulvoverflate

Mekaniske egenskaper (gjelder både standard og ekstra kvalitet):

Platene er produsert ihht. NS EN 312 P5/6
 Bøyefasthet: 16 MPa
 Tverrestrekkfasthet: 0,4 MPa
 E-modul: 2550 MPa

Produktegenskaper	
Densitet	Ca. 670 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	Overflate D _{FL} – s1. Det er mulig å bygge etasjeskillere i tre med dokumentert brannmotstand B30 og B60 med dette/disse produkter. Kfr. www.forestia.com
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1= std.kval. (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). Klimaklasse 2= ekstra kval.
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Miljø	Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500).

Lagring på byggeplass	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. ellers monteringsveiledningen.
Henvisninger	Monteringsveiledning for Forestia Thermogulv.