

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Tak-ess Inspirasjon	Januar 2017
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
12x0620x1220	Se prislister	52	4	0,72	340
12x0620x0620		100	5	0,36	325
12x0320x1220		100	5	0,36	325

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet himlingsplate, foliebelagt.
Bruksområde	Kan benyttes som himlingsplater i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer. Kan benyttes i ventilerte vaske- og badrom i boliger.
Folietype	PP-basert
Dekorkode / farge	Fås ved henvendelse.
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. Tørr rengjøres best med microfiberklut. Ved damprens av taket må temperaturen som tilføres takflaten ikke være for høy. Dette oppnås ved liten dampmengde, dobbelt klut og jevne bevegelser av munnstykket. Folien har meget høy motstandsdyktighet mot gulning (fra sollyset).
Overmaling	Platene kan overmales. Rengjør overflaten med svakt salmiakk-vann. Det er da normalt ikke nødvendig å heftgrunne. Akrylmaling anbefales. Ett strøk er som oftest nok. Anbefalt glans er 07 eller 10.

Bestanddelar:

Sponplate: ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann
 Folie: ALKORCELL, produktdatablad leveres på oppfordring
 Folieringslim: Prefere 6502, ingen kjent helseserisiko. Produktdatablad leveres på oppfordring.

Produktets egenskaper	
Densitet	Ca. 680 kg/m ³
Varmeledningsevne	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brannklasse	D-s2, d0.
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Holdbarhet	Hele husets levetid.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper (gips, trefiber) og formater.
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lagring på byggeplass	Lagres tørt, innendørs i uåpnet emballasje.
Håndtering	Skånsomt, slik at folie og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene.
Tilbehør	Horisontal skjøtelist i PVC.
Henvisninger	Monteringsveiledning for Tak-ess Inspirasjon, samt brosjyre.