

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Forestia eliteX	Mai 2019
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss
Telefon	+47 38 13 71 00
Mail	forestia.kundesenter@byggma.no
Kontaktperson	Vegard Grønnerud

Dimensjon /type	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr Pall inkl. emb. <i>kg</i>
Veggplater:					
12x0620x2390 – Grå Skifer	53835982	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Venezia Sand	53836001	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Grå Sand	53836016	48	2	1,43	679
12x0620x2390 – Hvit	53836084	48	2	1,43	679
12x0620x2600 – Grå Skifer	55938661	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Venezia Sand	55938676	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Grå Sand	55938680	48	2	1,56	738
12x0620x2600 – Hvit	53837064	48	2	1,56	738
Takplate:					
12x0620x1220 – Hvit	10398204	50		0,72	345

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet vegg/tak-plate med kjerne av P7 fuktbestandig sponplate.
Bruksområde	Kan benyttes som vegg/tak-plater i alle rom hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer. For eksempel driftsbygninger, renseanlegg og produksjonslokaler.
Folietype	Melamin
Dekorkode / farge	Se tabell over og prisliste
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler.
Bestandtdeler: Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6/MUF-lim med cas.nr. 25036- 13-9, ca. 7 % vann Overflate: Melaminfilm.	
Produktets egenskaper	
Produktklasse	P7
Densitet	Ca. 750 kg/m ³
Varmeledningsevne	$\lambda_p = 0,12$ W/Mk
Brannklasse	D-s2,d0
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Formaldehydinnhold	Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
Miljø	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
Lagring på byggeplass	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. Ellers monteringsveiledningen.
Håndtering	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene.
Tilbehør	Se prisliste. Bruk hansker ved montering av lister.
Henvisninger	Monteringsveiledning