

PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

| | |
|--|---------------------------------------|
| Produkt: Forestia Premium Ceiling | Oktober 2022 |
| Leverandør | FORESTIA AS |
| Adresse | N-2435 Braskereidfoss |
| Telefon | +47 38 13 71 00 |
| Mail | forestia.kundesenter@byggma.no |
| Kontaktperson | Vegard Grønnerud |

| Dimensjon | NOBBnr. | Plater pr pall <i>stk (4pk)</i> | Nettoareal pr plate <i>m2</i> | Vekt pr pall <i>kg</i> |
|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 12x0620x1220 | 57132581 | 48 | 0,756 | 318 |

Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

| | |
|---------------------------|--|
| Produktbeskrivelse | 12mm tykk overflatebehandlet sponplate for tak med låseprofil, klar til å males. |
| Bruksområde | Kan brukes i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer. |
| Tapettype | Non-woven, fiberbasert |
| Farge | Hvit |
| Renhold/vedlikehold | Rengjøres best med en lett fuktet klut. |
| Overflatebehandling | Platene overmales med Jotun Perfection eller Beckers Mood Perfect Ceiling glansgrad 02. |
| Bestanddeler | Sponplate: Ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr 9011-11-6, ca. 7 % vann. Folie: Grunningsfolie Folieringslim: Prefere 4108 (UF-lim). |
| | Produktdatablader leveres på oppfordring. |

| | |
|--------------------------|---|
| Produktegenskaper | |
| Produktklasse | P4 |
| Densitet | Ca. 715 kg/m ³ |
| Varmeledningsevne | $\lambda_p = 0,13$ W/Mk |
| Brann | D-s2, d0 |
| Fukt | Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). |
| Formaldehydpotensiale | Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate. |
| Holdbarhet | Hele husets levetid. |
| Lyd | Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber). |
| Miljø | Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. |
| Lagring på byggeplass | Lagres tørt, primært innendørs. For utendørs lagring kfr. monteringsveiledningen. |
| Håndtering | Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. |
| Henvisninger | Monteringsveiledning. |